



TERRACE A5

Террасное колеруемое масло

Назначение

Мощная и безопасная природная защита дерева от износа, солнца и плесени на улице. Колеровка любыми универсальными пастами для красок. Шелковистый или шелковисто-полуматовый блеск.

Для террас, мебели и конструкций на улице.

Нанесение

1. Готовим поверхность. Удаляем старое покрытие. Шлифуем абразивной бумагой с зерном 80, затем с зерном 100-120. Очищаем пятна смолы растворителем (скипидар или уайт-спирит). Дерево должно быть хорошо просушено.

2. Открываем банку. Тщательно перемешиваем масло. При необходимости добавляем 1-7% универсальной колеровочной пасты и снова тщательно перемешиваем. Паста должна иметь светостойкость не менее 7-8 баллов.

3. Наносится обычно в 2-3 слоя. Хотя бы один слой рекомендуется наносить колерованным. Наносим кистью или валиком с избытком 1-й колерованный слой. Через 30 минут протираем поверхность тряпкой без ворса (х/б, лен) или щеткой, равномерно распределяя масло и тщательно удаляя излишки.

Для более насыщенного тона наносим 2-й колерованный слой - просто повторяем процедуру не менее чем через 6-8 ч после 1-го слоя.

При нужном тоне дерева наносим 2-й НЕколерованный слой вместо колерованного.

Далее, не менее чем через 6-8 ч аналогично наносим 3-й слой.

Торцы, сучки и другие дефекты впитывают лучше - на них можно аналогично нанести 3-4 слоя с интервалом 6-8 ч колерованное или НЕколерованное масло - в зависимости от нужного тона.

Важно всегда тщательно удалять излишки для получения качественного покрытия. Не допускать высыхания толстого слоя.

4. Через 12-24 ч проверяем поверхность на отлип и равномерность блеска. Если масло не липнет, а блеск и цвет желаемого уровня и равномерный, работа завершена. Места с неровным блеском или тоном еще раз протираем тканью, смоченной маслом.

5. Через 24 ч покрытие готово и может эксплуатироваться. Через 20-30 дней оно наберет полную прочность.

Очистка инструмента

Кисти, валики, ткань и ветошь сразу после работы тщательно промыть водой с мылом или моющим средством для посуды.

Эксплуатация

В случае появления следов износа, изменения блеска дерево протереть тканью, смоченной маслом и выдержать 6-8 ч. Удаление старого слоя не требуется. Срок службы покрытия до обновления обычно не менее 3-4 лет.

При регулярном обновлении срок службы не ограничен.

Меры предосторожности

Работать в хорошо проветриваемом помещении вдали от огня и раскаленных предметов. Беречь от детей. Не наносить лицам с аллергией на натуральные масла и продукты пчеловодства! **ВАЖНО!** При сушке натуральные масла выделяют тепло! **ВО ИЗБЕЖАНИЕ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ВОЗГОРАНИЯ ИНСТРУМЕНТА:** кисти, валики, ткань и ветошь после работы сразу залить водой и герметично закрыть. Хранить или утилизировать их допускается только во влаж-

ном виде и герметично упакованными, либо после тщательной промывки водой с мылом (см. "Очистка инструмента") и высушивания.

Расход

1 л на 10-30 кв.м в зависимости от впитывающих свойств и обработки поверхности.

Состав

Смесь уваренных масел (льняное, тунговое), древесная смола, карнаубский воск, тонкоизмельченные УФ-защитные минералы, бактерицидные водные минералы.

Хранение

Хранить при температуре +5..+35 С. Не замораживать (после размораживания тщательно перемешать). Срок годности 5 лет.

Страна происхождения сырья: Европа, РФ.

<http://alfa-natura.com>

Ölia Naturfarben GmbH

<http://oelia.at>

